

# Monopol Contact

Грунтовка глубокого проникновения

124482, г. Москва, г. Зеленоград,  
Савёлкинский проезд, д. 4, оф. 1309  
Телефон: 8 (499) 391-42-63  
E-mail: [info@polimer-cement.ru](mailto:info@polimer-cement.ru)  
Сайт: [www.polimer-cement.ru](http://www.polimer-cement.ru)

Используется для обработки бетона, цементно-песчаных, гипсовых и цементно-известковых поверхностей.

## ГРУНТОВКА СПОСОБСТВУЕТ

- Повышению поверхностной прочности;
- Снижению впитывающей способности любого основания;
- Повышению адгезии материалов;
- Повышению растекаемости нивелирующих смесей Monopol Hardmix;
- Предотвращению появления на выравнивающем слое пузырьков воздуха.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономия места и стоимости при транспортировке;
- Возможность получения необходимого объема готового продукта;
- Хранение при отрицательных температурах;
- Имеет высокую проникающую способность;
- Не снижает паропроницаемость основания;
- Белый цвет позволяет отличить уже загрунтованную поверхность;
- Пригодна для наружных и внутренних работ;

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сухая смесь белого цвета
- Расход: 200—300 гр/кв.м.
- Пропорция разведения с водой 1:5
- Температура транспортировки и хранения: от -50 до +35°C
- Температура применения: от +5 до +35°C

## УПАКОВКА

Хранится и транспортируется в пластиковых ведрах массой 4 кг.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основной принцип подготовки поверхности - основание должно быть свободно от какого-либо покрытия, пленки или загрязнений, которые могут препятствовать впитыванию в бетон.

## НАНЕСЕНИЕ

Смешать сухой состав грунтовки с водой из расчета 1 : 10 на первый слой, для более глубокого проникновения грунта в основание, затем 1 : 5 на второй слой, для образования полимерной плёнки.

Наносить состав рекомендуется на поверхность в один или несколько этапов. Нанесение производится с помощью ручного распылителя-пульверизатора или валиком.

Дальнейшие отделочные работы можно производить только после полного высыхания грунтовки (через 3 - 4 часа после нанесения, в зависимости от условий высыхания). После высыхания грунтовки основание следует проверить на впитывающую способность и при необходимости обработать повторно.

При обработке сильно впитывающих оснований и ангидридных полов грунтовку наносят за три рабочих прохода. Для полного высыхания первого слоя между технологическими проходами должна быть выдержана пауза 1 - 2 часа.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок материала в закрытой оригинальной упаковке составляет 12 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления приведена на упаковке. Производитель гарантирует соблюдение указанных технических характеристик изделия при условии выполнения инструкции по нанесению, однако, не предоставляет иные дополнительные гарантии в случае неправильной обработки и применения.