



ООО "ПКФ КИМ"

620072, г.Екатеринбург, территория

Ново-Свердловской ТЭЦ, стр. 38/4

тел: +7(343) 389-09-03.

e-mail: kimhmk@mail.ru, ekn@n-pol.com

www.n-pol.com, www.polimer-cement.ru

ИНН 6684035144 КПП 66558401001

р/с 40702810402500044503

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

БИК 044525999

к/с 30101810845250000999

Технические характеристики.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПРОЧНЯЮЩАЯ СМЕСЬ (ТОПШИНГ)

KINGTOP Corund Premium

- улучшенный состав смеси;
- превосходная удобоукладываемость, пластичность;
- пол, упрочненный KINGTOP Corund Premium, по износостойкости, превосходит тяжелый бетон класса В35 в 4 – 5 раз;
- упрочненный слой однороден с бетонным основанием и составляет с ним единое целое, что исключает его отслоение в процессе эксплуатации;
- получение готового к эксплуатации покрытия происходит за один технологический цикл;
- широкий выбор цветовой гаммы покрытий

Толщина слоя, мм	2-3
Срок набора прочности, сутки	28
Прочность при сжатии через 28 суток твердения, МПа	>80
Прочность при растяжении на изгиб через 28 суток твердения, МПа	>10
Износостойкость: метод ВСА класс (EN 13892-4) метод Bohme – EN 13892-3:2004	Показатели: AR 0.5 (глубина колеи максимум 50 мкм) A3 (максимум 3,0 см ³ /50 см ²)
Максимальный диаметр частиц сухой смеси, мм	3